

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2020/12/23

試驗報告編號：(109) 10912134

報告發行日期：2021/03/04

試驗執行期間：2020/12/24 ~ 2020/12/28

申請者：鴻邦有限公司

地址：新北市三重區仁政街 118 號 3 樓

製造者：裕銘工業社

試驗樣品名稱：機能休閒白襪(長)(短)

本報告以正本為主，變造者依法訴究

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 3

925260642609-A02

試驗項目	結 果	方 法 及 條 件
樣品敘述：	襪子。	
原料成分試驗	(樣品2) 襪身：32.1 支/1棉紗×3根， 79.4 丹尼異型斷面聚酯纖維×1根。 襪口：32.3 支/1棉紗×3根， 81.0 丹尼異型斷面聚酯纖維×1根。	CNS 6378 L4100:74 A級標準 CNS 3678 L4061:85 A級標準 CNS 11263 L3216:92 CNS 13785 L3245:85 CNS 2339-2 L3050-2:102 溶解法+顯微鏡觀察
針數試驗	(樣品1) 單針筒 144 針/圈。	放大鏡檢視
重量試驗	(樣品1) 57.8 g/雙 (樣品2) 54.1 g/雙	電子天平 取3次平均值
染色堅牢度試驗	(樣品1) 變褪色：5 級	CNS 1494 L3027:88
耐洗	染污： 棉：5 級 聚酯纖維：5 級	A-2法,2號多種纖維布

報告簽署人

實驗室負責人
胡景灝

2021/03/04

注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2020/12/23

試驗報告編號：(109) 10912134

報告發行日期：2021/03/04

試驗執行期間：2020/12/24 ~ 2020/12/28

申請者：鴻邦有限公司

頁次／總頁碼：2 / 3

925260642609-A02

試驗項目	結 果	方 法 及 條 件
耐摩擦	(樣品1) 乾式：5 級 濕式：5 級	CNS 1499 L3032:97 I 型,圓形摩擦指
耐汗	(樣品1) 酸性 / 鹼性 變褪色：5 級 / 5 級 染污： 棉：5 級 / 5 級 聚酯纖維：5 級 / 5 級	CNS 1496 L3029:104 酸性pH=5.5 鹼性pH=8.0 試樣垂直裝置
耐光	(樣品1) 4.0 級	CNS 3846 L3075:103 曝露循環A1法 照射時間6小時
抗菌性試驗	(樣品2) 滅菌率 > 99.5 %	CNS 14945 L1030:94 Staphylococcus aureus 金黃色葡萄球菌 ATCC 6538P
備註：	1.樣品1：長統 樣品2：短統 2.耐光試驗依據全國公證檢驗股份有限公司 測試報告號碼：TWNT01877022 報告發行日期：2020年12月28日 3.以下資料由申請者提供： 缸號：20B0635	

～ 以 下 空 白 ～

注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2020/12/23

試驗報告編號：(109) 10912134

報告發行日期：2021/03/04

試驗執行期間：2020/12/24 ~ 2020/12/28

申請者：鴻邦有限公司

頁次／總頁碼：3 / 3

925260642609-A02

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。