

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2020/12/30

試驗報告編號：(109) 109SF071

報告發行日期：2021/01/08

試驗執行期間：2020/12/31 ~ 2021/01/08

申請者：台灣美津濃股份有限公司

地址：台北市中山區民生東路三段49號9樓

製造者：怡成東埔寨公司

試驗樣品名稱：防護鞋W133B001

本報告以正本為主，製造者依法訴究。

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 6

922756968605-A01

試驗項目	結果	方法及條件
樣品敘述： 一、防護鞋整體： 腳趾防護： -一般	成品鞋/非金屬護趾片。 符合。(樣品1-右腳)： 1.護趾片在不破壞鞋子情況下為不可移除。 2.具有鞋頭襯裡。 3.緣蓋由護趾片之後緣下方延伸 7.1 mm， 反方向延伸 12.9 mm。 4.凸緣寬度：8.3 mm。 5.覆蓋腳趾部分之厚度：2.5 mm。	CNS 20346 Z2142:105, 5.3.2.1
-護趾片之內部長度	符合。(樣品1) 左腳：40 mm。 右腳：40 mm。	CNS 20346 Z2142:105, 5.3.2.2 CNS 20344 Z3036:104, 5.3
-耐衝擊性	符合。(樣品2) 護趾片：未產生可透光之裂痕。 左腳：間隙 21.5 mm。 右腳：間隙 21.0 mm。	CNS 20346 Z2142:105, 5.3.2.3 CNS 20344 Z3036:104, 5.4

報告簽署人

2021/01/08

實驗室負責人
胡景灝



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2020/12/30

試驗報告編號：(109) 109SF071

報告發行日期：2021/01/08

試驗執行期間：2020/12/31 ~ 2021/01/08

申請者：台灣美津濃股份有限公司

頁次／總頁碼：2 / 6

922756968605-A01

試驗項目	結 果	方 法 及 條 件
-耐壓縮性	符合。(樣品3) 左腳：間隙 22.5 mm。 右腳：間隙 22.5 mm。	CNS 20346 Z2142:105, 5.3.2.4 CNS 20344 Z3036:104, 5.5
-護趾片之性能： 非金屬護趾片	符合。 耐高溫：(樣品5-護趾片材料) 左腳：間隙 27.5 mm。 右腳：間隙 27.0 mm。 護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。 耐低溫：(樣品6-護趾片材料) 左腳：間隙 28.0 mm。 右腳：間隙 27.5 mm。 護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。 耐酸：(樣品7-護趾片材料) 左腳：間隙 27.5 mm。 右腳：間隙 27.5 mm。 護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。 耐鹼：(樣品8-護趾片材料) 左腳：間隙 28.0 mm。 右腳：間隙 28.0 mm。 護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。 耐油：(樣品9-護趾片材料) 左腳：間隙 28.0 mm。 右腳：間隙 27.5 mm。 護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。	CNS 20346 Z2142:105, 5.3.2.5.2 EN 12568:2010, 4.4

注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2020/12/30

試驗報告編號：(109) 109SF071

報告發行日期：2021/01/08

試驗執行期間：2020/12/31 ~ 2021/01/08

申請者：台灣美津濃股份有限公司

頁次／總頁碼：3 / 6

922756968605-A01

試驗項目	結 果	方 法 及 條 件
非金屬護趾片 防滑性	樣品尺碼：對應EN12568：2010表3號碼8號。 符合 SRC。 摩擦係數：(樣品4-左腳) 狀態A(前鞋跟之溜滑性)：0.47。 狀態B(前平底之溜滑性)：0.45。 摩擦係數：(樣品4-右腳) 狀態C(前鞋跟之溜滑性)：0.43。 狀態D(前平底之溜滑性)：0.54。	CNS 20346 Z2142:105, 5.3.5.4 CNS 20344 Z3036:104, 5.11 接觸面:Eurotile 2 潤滑劑:NaLS溶劑 正向力:(500 ± 25)N 鞋跟模式:M3601鞋楦 平底模式:機械腳 CNS 20344 Z3036:104, 5.11 接觸面:鋼板 潤滑劑:甘油 正向力:(500 ± 25)N 鞋跟模式:M3601鞋楦 平底模式:機械腳
二、外鞋底： 設計	符合防滑紋。(樣品1-左腳) d2：3.3 mm。	CNS 20346 Z2142:105, 5.8.1 CNS 20344 Z3036:104, 8.1.2
厚度	符合。(樣品1-左腳) d1：8.2 mm。 d2：3.3 mm。	CNS 20346 Z2142:105, 5.8.1.1 & 5.8.1.3 CNS 20344 Z3036:104, 8.1.2

注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2020/12/30

試驗報告編號：(109) 109SF071

報告發行日期：2021/01/08

試驗執行期間：2020/12/31 ~ 2021/01/08

申請者：台灣美津濃股份有限公司

頁次／總頁碼：4 / 6

922756968605-A01

試驗項目	結 果	方 法 及 條 件
防滑紋區域	符合。(樣品1-左腳) 具開到側邊的防滑紋。	CNS 20346 Z2142:105, 5.8.1.2 CNS 20344 Z3036:104, 8.1.1
層間結合強度	符合。(樣品1-右腳) 4.5 N/mm (上層鞋底撕裂)。	CNS 20346 Z2142:105, 5.8.6 CNS 20344 Z3036:104, 5.2
備註：	1.成品鞋樣品尺碼為英國 UK 7。 2.本報告結果之符合性聲明，不考慮不確定 度影響，以標準方法的要求值決定。	

～ 以下空白 ～

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2020/12/30

試驗報告編號：(109) 109SF071

報告發行日期：2021/01/08

試驗執行期間：2020/12/31 ~ 2021/01/08

申請者：台灣美津濃股份有限公司

頁次／總頁碼：5 / 6

922756968605-A01

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2020/12/30

試驗報告編號：(109) 109SF071

報告發行日期：2021/01/08

試驗執行期間：2020/12/31 ~ 2021/01/08

申請者：台灣美津濃股份有限公司

頁次／總頁碼：6 / 6

922756968605-A01

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。