

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路11號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2024/01/05

試驗報告編號：(113) 11301017-1

報告發行日期：2024/02/21

試驗執行期間：2024/01/06 ~ 2024/01/22

申請者：台明實業股份有限公司

地址：彰化縣社頭鄉朝興村社石路567號

製造者：台明實業股份有限公司

試驗樣品名稱：黑襪

本報告以正本為主，變造者依法究辦

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 2

485593748605-A01

試驗項目	結果	方法及條件
樣品敘述：	襪子。	
染色堅牢度試驗		
耐摩擦	乾式：4-5 級 濕式：3 級	CNS 1499 L3032:97 I型,圓形摩擦指
*耐摩擦	乾式：4-5 級 濕式：3-4 級	CNS 1499 L3032:97 I型
備註：	1.本報告取代原報告編號：(113)11301017， 原報告發行日期：2024/01/22。 2.*耐摩擦試驗依據： 工研院材料與化工研究所纖維暨紡織 化學品技術組實驗室 報告發行日期：2024-01-16 測試報告號碼：11354C00095-1-1-01	

~ 以下空白 ~

報告簽署人

2024/02/21

報告簽署人
胡景灝

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2024/01/05

試驗報告編號：(113) 11301017-1

報告發行日期：2024/02/21

試驗執行期間：2024/01/06 ~ 2024/01/22

申請者：台明實業股份有限公司

頁次／總頁碼：2 / 2

485593748605-A01

樣品照片



FRT

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。