

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心  
檢驗認證實驗室

安全鞋/防護鞋型式試驗報告



標準檢驗局指定試驗室認可編號：SL3-JQ-N-0001

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |     |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------|
| 商品名稱： | 防護鞋                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |     |       |
| 申請人：  | 台灣亞瑟士股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                     |     |                |     |       |
| 地址：   | 臺北市忠孝東路二段 88 號 14 樓 1401 室                                                                                                                                                                                                                      |     |                |     |       |
| 製造廠商： | 寶成工業股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |     |       |
| 主型式：  | FCP301                                                                                                                                                                                                                                          | 規格： | PB-SRC-E 第 1 類 | 廠牌： | ASICS |
| 系列型式： | FCP302                                                                                                                                                                                                                                          | 規格： | PB-SRC-E 第 1 類 | 廠牌： | ASICS |
| 系列型式： | FCP201                                                                                                                                                                                                                                          | 規格： | PB-SRC-E 第 1 類 | 廠牌： | ASICS |
| 系列型式： | FCP202                                                                                                                                                                                                                                          | 規格： | PB-SRC-E 第 1 類 | 廠牌： | ASICS |
| 報告編號： | (108)108SF064、(108)108SF064-1、(108)108SF064-2、(108)108SF067、(108)108SF068                                                                                                                                                                       |     |                |     |       |
| 試驗結果： | 1. 主型式 FCP301 符合 CNS 20346 Z2137:105 年 1 月 14 日版之基本項目。<br>2. 系列型式 FCP302 符合 CNS 20346 Z2137:105 年 1 月 14 日版之安全鞋整體-耐衝擊性(5.3.2.3)、安全鞋整體-耐壓縮性(5.3.2.4)。<br>3. 系列型式 FCP202 符合 CNS 20346 Z2137:105 年 1 月 14 日版之上鞋面-撕裂強度(5.4.3)、上鞋面-水蒸氣滲透性及係數(5.4.6)。 |     |                |     |       |
| 備註：   | -                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |     |       |

FRT

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心檢驗認證實驗室

報告簽署人：

試驗場地地址：40755 臺中市西屯區工業區八路 11 號

電話：(04)23590112 傳真：(04)23598903

簽發日期：2019/12/19

實驗室負責人  
胡景灝

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

地址：台北市忠孝東路二段 88 號 14 樓 1401 室

製造者：

試驗樣品名稱：特殊工作鞋 FCP301(PB-SRC-E)第 1 類

本報告以正本為主，製造者依法訴究。

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 10

922739858601-A01

| 試驗項目                  | 結果                                                            | 方法及條件                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 樣品敘述：                 | 成品鞋/非金屬護趾片。                                                   |                                                            |
| 一、設計：                 |                                                               |                                                            |
| 上鞋面高度                 | 符合設計型式 A。(樣品 1-右腳)<br>87 mm。                                  | CNS20346 Z2142:105年<br>5.2.2<br>CNS20344 Z3036:104年<br>6.2 |
| 鞋跟部<br>(設計型式 B,C,D,E) | 符合。(樣品 1-右腳)<br>1.封閉式。<br>2.上鞋面最小高度要求值(48 mm)以下鞋面<br>無縫線外之孔洞。 | CNS20346 Z2142:105年<br>5.2.3                               |
| 二、防護鞋整體：              |                                                               |                                                            |
| 鞋底性能：                 |                                                               |                                                            |
| -構造                   | 符合。(樣品 1-右腳)<br>內鞋底在不損壞鞋子情況下為不可移除。                            | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.1.1                             |

報告簽署人

2019/12/18

實驗室負責人  
胡景灝



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

7.1-M-4-N004-4

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：2 / 10

922739858601-A01

| 試驗項目             | 結 果                                                                                                                                      | 方 法 及 條 件                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| -上鞋面/外鞋底結合<br>強度 | 符合。(樣品2-左腳)<br>6.4 N/mm (鞋底撕裂)。                                                                                                          | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.1.2<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.2 |
| 腳趾防護：<br>-一般     | 符合。(樣品1-左腳)：<br>1.護趾片在不破壞鞋子情況下為不可移除。<br>2.具有鞋頭襯裡。<br>3.緣蓋由護趾片之後緣下方延伸 37.5 mm，<br>反方向延伸 11.3 mm。<br>4.凸緣寬度：8.3 mm。<br>5.覆蓋腳趾部分之厚度：1.3 mm。 | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.2.1                               |
| -護趾片之內部長度        | 符合。(樣品13)<br>左腳：43 mm。<br>右腳：42 mm。<br>樣品尺碼：鞋碼系統Mondopoint290。                                                                           | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.2.2<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.3 |
| -耐衝擊性            | 符合。(樣品14)<br>護趾片：未產生可透光之裂痕。<br>左腳：間隙 22.5 mm。<br>右腳：間隙 22.5 mm。<br>樣品尺碼：鞋碼系統Mondopoint290。                                               | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.2.3<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.4 |
| -耐壓縮性            | 符合。(樣品15)<br>左腳：間隙 23.5 mm。<br>右腳：間隙 23.5 mm。<br>樣品尺碼：鞋碼系統Mondopoint290。                                                                 | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.2.4<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.5 |

### 注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

## 試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：( 108 ) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：3 / 10

922739858601-A01

| 試驗項目               | 結 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 方 法 及 條 件                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| -護趾片之性能：<br>非金屬護趾片 | 符合。<br>耐高溫：(樣品8-護趾片材料)<br>左腳：間隙 24.5 mm。<br>右腳：間隙 25.0 mm。<br>護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。<br>耐低溫：(樣品9-護趾片材料)<br>左腳：間隙 25.0 mm。<br>右腳：間隙 25.5 mm。<br>護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。<br>耐酸：(樣品10-護趾片材料)<br>左腳：間隙 25.0 mm。<br>右腳：間隙 24.5 mm。<br>護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。<br>耐鹼：(樣品11-護趾片材料)<br>左腳：間隙 24.0 mm。<br>右腳：間隙 25.0 mm。<br>護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。<br>耐油：(樣品12-護趾片材料)<br>左腳：間隙 24.5 mm。<br>右腳：間隙 25.5 mm。<br>護趾片：未產生可透光之裂痕及尖銳邊緣。<br>樣品尺碼：對應EN12568：2010表3號碼8號。 | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.2.5.2<br>EN 12568:2010-4.4 |

### 注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：( 108 ) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：4 / 10

922739858601-A01

| 試驗項目         | 結 果                                                                                                                                           | 方 法 及 條 件                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防滑性          | 符合 SRC。<br><br>摩擦係數：(樣品5-左腳)<br>狀態A(前鞋跟之溜滑性)：0.45。<br>狀態B(前平底之溜滑性)：0.54。<br><br>摩擦係數：(樣品5-右腳)<br>狀態C(前鞋跟之溜滑性)：0.44。<br>狀態D(前平底之溜滑性)：0.70。     | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.5.4<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.11<br>接觸面: Eurotile 2陶製地磚<br>潤滑劑: NaLS溶劑<br>正向力: 500±25 N<br>鞋跟模式: M3601鞋植<br>平底模式: 機械腳<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.11<br>接觸面: 鋼板<br>潤滑劑: 甘油<br>正向力: 500±25 N<br>鞋跟模式: M3601鞋植<br>平底模式: 機械腳 |
| 三、上鞋面：<br>一般 | 符合。(樣品6-右腳)<br>1.符合表10設計型式A。<br>2.上鞋面最小高度：80 mm。<br>3.鞋領及插入物為有被覆之纖維材料，<br>無需執行襯裡測試。<br>4.高於上鞋面最小高度要求值之非鞋領及插入物為有被覆之纖維材料與上鞋面相同，<br>無需重複執行上鞋面測試。 | CNS20346 Z2142:105年<br>5.4.1<br>CNS20344 Z3036:104年<br>6.2                                                                                                                                                                                             |

### 注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：5 / 10

922739858601-A01

| 試驗項目         | 結 果                                                                                             | 方 法 及 條 件                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撕裂強度         | 符合。(樣品1)<br>有被覆之纖維：86 N。                                                                        | CNS20346 Z2142:105年<br>5.4.3<br>CNS20344 Z3036:104年<br>6.3<br>試樣：<br>寬度25 mm×長度50 mm<br>切口20 mm |
| 水蒸氣滲透性及係數    | 符合。(樣品3-右腳-有被覆之纖維)<br>水蒸氣滲透性：14.7 mg/(cm <sup>2</sup> · h)。<br>水蒸氣係數：118.2 mg/cm <sup>2</sup> 。 | CNS20346 Z2142:105年<br>5.4.6<br>CNS20344 Z3036:104年-6.6<br>試樣正面朝下<br>CNS20344 Z3036:104年-6.8    |
| 四、外鞋底：<br>設計 | 符合防滑紋。(樣品6-左腳)<br>d2：3.5 mm。                                                                    | CNS20346 Z2142:105年<br>5.8.1<br>CNS20344 Z3036:104年<br>8.1.2                                    |
| 厚度           | 符合。(樣品6-左腳)<br>d1：8.1 mm。<br>d2：3.5 mm。                                                         | CNS20346 Z2142:105年<br>5.8.1.1 & 5.8.1.3<br>CNS20344 Z3036:104年<br>8.1.2                        |
| 防滑紋區域        | 符合。(樣品6-左腳)<br>具開到側邊的防滑紋。                                                                       | CNS20346 Z2142:105年<br>5.8.1.2<br>CNS20344 Z3036:104年<br>8.1.1                                  |

### 注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：6 / 10

922739858601-A01

| 試驗項目   | 結果                                                                                                                                               | 方法及條件                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 撕裂強度   | 符合。(樣品15-右腳)<br>11 kN/m。<br>試樣厚度：1.32 mm。<br>密度：1.15 g/cm <sup>3</sup> 。<br>樣品尺碼：鞋碼系統Mondopoint290。                                              | CNS20346 Z2142:105年<br>5.8.2<br>CNS20344 Z3036:104年<br>8.2     |
| 耐磨性    | 符合。(樣品1-右腳)<br>損失量：78.1 mm <sup>3</sup> 。<br>密度：1.14 g/cm <sup>3</sup> 。                                                                         | CNS20346 Z2142:105年<br>5.8.3<br>CNS20344 Z3036:104年<br>8.3,帶底紋 |
| 耐撓曲性   | 符合。(樣品1-左腳)<br>撓曲角：48.8°。<br>切口1：切口成長 1.3 mm。<br>切口2：切口成長 0.7 mm。<br>自發性裂痕1處，長度2.9 mm。                                                           | CNS20346 Z2142:105年<br>5.8.4<br>CNS20344 Z3036:104年<br>8.4     |
| 層間結合強度 | 符合。(樣品2-右腳)<br>4.2 N/mm (上層鞋底撕裂)。                                                                                                                | CNS20346 Z2142:105年<br>5.8.6<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.2     |
| 標示     | 商品名稱：特殊工作鞋。<br>鞋之尺碼：29.0 cm。<br>型式指定名稱：FCP301。<br>委製/進口商：台灣亞瑟士股份有限公司。<br>製造商：寶成工業股份有限公司。<br>電話：886-2-2341-2131。<br>地址：10050台北市忠孝東路二段88號14樓1401室。 | CNS20345 Z2137:104年<br>7                                       |

### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路11號  
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：7 / 10

922739858601-A01

| 試驗項目 | 結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 方法及條件 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 標示   | 製造年月：2019/10。<br>標示：FCP301(PB-SRC-E)第1類。<br>使用說明：<br>(1)如發現鞋面或鞋底有破損情況，請立即更換。<br>(2)工作鞋如受衝擊、壓迫...等情況，無論外觀是否有損傷，請立即更換。<br>(3)未避免鞋頭強度下降，請不要在先芯部分打洞...等等的加工作業。<br>(4)鞋頭部分為硬質先芯，穿脫時請多加注意。<br>(5)如有紅腫發癢...等等異常症狀，請立即停止使用，並請盡快就醫。<br>(6)避免脫落，請確實繫緊黏扣帶，並請勿踩扁鞋後跟。<br>(7)因作業環境或天候狀況，造成路面或地板積水、積雪、結冰、殘油...等情況，可能會導致工作鞋止滑力的降低，使用時請多加注意。 |       |
| 備註：  | 1.成品鞋取樣時未標明尺碼者均為鞋碼系統Mondopoint255。<br>2.本報告結果之符合性聲明，不考慮不確定度影響，以標準方法的要求值決定。<br>3.除標示(CNS20345 Z2137:104年-7)外，其他項目為TAF認可項目。                                                                                                                                                                                                   |       |

～ 以下空白 ～

### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：8 / 10

922739858601-A01

## 樣品照片



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：9 / 10

922739858601-A01

## 樣品照片



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：( 108 ) 108SF064

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/16

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：10 / 10

922739858601-A01

## 樣品照片



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客 戶 聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064-1

報告發行日期：2019/12/19

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2018/12/19

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

地址：台北市忠孝東路二段 88 號 14 樓 1401 室

製造者：

試驗樣品名稱：特殊工作鞋FCP301(PB-SRC-E)第1類

本報告以正本為主，製造者依法訴究。

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 2

117293985960-A02

| 試驗項目       | 結 果                        | 方 法 及 條 件                    |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 樣品敘述：      | 成品鞋。                       |                              |
| 一、上鞋面：     |                            |                              |
| 材質(有披覆之纖維) | (樣品6-左腳)<br>表層：主材質為PU。     | FTIR<br>參考CNS13105 K0047:81年 |
| 二、外鞋底：     |                            |                              |
| 材質         | (樣品6-左腳)<br>主材質為橡膠。        | FTIR<br>參考CNS13105 K0047:81年 |
| 備註：        | 成品鞋樣品尺碼為鞋碼系統Mondopoint255。 |                              |

~ 以下空白 ~

報告簽署人

2019/12/19

實驗室負責人  
胡景灝

### 注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064-1

報告發行日期：2019/12/19

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2018/12/19

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：2 / 2

117293985960-A02

## 樣品照片



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF064-2

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2018/11/21

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

地址：台北市忠孝東路二段 88 號 14 樓 1401 室

製造者：

試驗樣品名稱：特殊工作鞋 FCP301(PB-SRC-E)第 1 類

本報告以正本為主，變造者依法究究。

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 2

119373985960-A01

| 試驗項目               | 結 果                                                                      | 方 法 及 條 件                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 樣品敘述：              | 成品鞋。                                                                     |                                                             |
| 安全鞋整體：<br>鞋跟部能量吸收性 | 符合。(樣品 7)<br>左腳：34 J。<br>右腳：35 J。                                        | CNS20346 Z2142:105年<br>6.2.4<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.14 |
| 備註：                | 1.成品鞋樣品尺碼為<br>Mondopoint255。<br>2.本報告結果之符合性聲明，不考慮不確定<br>度影響，以標準方法的要求值決定。 |                                                             |

~ 以下空白 ~

報告簽署人

2019/12/18



### 注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：( 108 ) 108SF064-2

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2018/11/21

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：2 / 2

119373985960-A01

## 樣品照片



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF067

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2018/11/25

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

地址：台北市忠孝東路二段 88 號 14 樓 1401 室

製造者：

試驗樣品名稱：特殊工作鞋 FCP201(PB-SRC-E)第 1 類

本報告以正本為主，製造者依法訴究。

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 2

922740548608-A01

| 試驗項目   | 結果                                                                       | 方法及條件                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 樣品敘述：  | 成品鞋。                                                                     |                                                              |
| 安全鞋整體： |                                                                          |                                                              |
| 腳趾防護：  |                                                                          |                                                              |
| -耐衝擊性  | 符合。(樣品1)<br>護趾片：未產生可透光之裂痕。<br>左腳：間隙 17.5 mm。<br>右腳：間隙 17.5 mm。           | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.2.3<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.4 |
| -耐壓縮性  | 符合。(樣品2)<br>左腳：間隙 18.5 mm。<br>右腳：間隙 18.5 mm。                             | CNS20346 Z2142:105年<br>5.3.2.4<br>CNS20344 Z3036:104年<br>5.5 |
| 備註：    | 1.成品鞋樣品尺碼為<br>Mondopoint250。<br>2.本報告結果之符合性聲明，不考慮不確定<br>度影響，以標準方法的要求值決定。 |                                                              |

~ 以下空白 ~

報告簽署人

2019/12/18

實驗室負責人  
胡景灝



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF067

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2018/11/25

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：2 / 2

922740548608-A01

## 樣品照片



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF068

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/05

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

地址：台北市忠孝東路二段 88 號 14 樓 1401 室

製造者：

試驗樣品名稱：特殊工作鞋 FCP202(PB-SRC-E)第 1 類

本報告以正本為主，變造者依法究究。

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 2

922739778601-A01

| 試驗項目         | 結 果                                                                                    | 方 法 及 條 件                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 樣品敘述：        | 成品鞋。                                                                                   |                                                                                              |
| 上鞋面：<br>撕裂強度 | 符合。<br>織造物：72 N。                                                                       | CNS20346 Z2142:105年<br>5.4.3<br>CNS20344 Z3036:104年-6.3<br>試樣：<br>寬度25 mm×長度50 mm<br>切口20 mm |
| 水蒸氣滲透性及係數    | 符合。(織造物)<br>水蒸氣滲透性：103.5 mg/(cm <sup>2</sup> · h)。<br>水蒸氣係數：828.1 mg/cm <sup>2</sup> 。 | CNS20346 Z2142:105年<br>5.4.6<br>CNS20344 Z3036:104年-6.6<br>試樣正面朝下<br>CNS20344 Z3036:104年-6.8 |
| 備註：          | 1.成品鞋樣品尺碼為<br>Mondopoint275。<br>2.本報告結果之符合性聲明，不考慮不確定<br>度影響，以標準方法的要求值決定。               |                                                                                              |

報告簽署人

~ 以下空白 ~

2019/12/18

實驗室負責人  
胡景瀨



Testing Laboratory  
1314

### 注 意 事 項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

# 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號  
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

## 試驗報告

客戶聯

收件日期：2019/11/07

試驗報告編號：(108) 108SF068

報告發行日期：2019/12/18

試驗執行期間：2019/11/08 ~ 2019/12/05

申請者：台灣亞瑟士股份有限公司

頁次／總頁碼：2 / 2

922739778601-A01

## 樣品照片



### 注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。