



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01931569

申請廠商： 麗黛實業有限公司
新北市樹林區中華路 379 巷 86 號 2 樓

報告發行日期： 2021 年 7 月 29 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為 運動內衣用針織布，顏色標示為黑色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期	: 2021 年 7 月 27 日
案號.	: -
案名.	: -
買家名稱	: 嘉裕股份有限公司
製造廠商	: -
參照法規	: -
備註	: 本報告進行之測試項目依申請廠商提供項目執行

測試內容：

依申請簡之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟
總經理



Page 1 of 3

629/joan

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.
全國公證檢驗股份有限公司
11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼: TWNT01931569

測試內容:

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

根據回潮之重量比率

聚酯纖維	91.6%
彈性纖維	8.4%

客戶標示之成份

92% 聚酯纖維
8% 彈性纖維

備註: 公定回潮率 聚酯纖維 1.5% & 彈性纖維 1.5%

2 織物浸漬縮率 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 第 6.30 節, A 法, 試樣浸漬於 25±2°C 水中 30 分鐘後篩乾):

客戶要求標準浸漬一次

長向	-1.0%	+/-5%
寬向	0%	+/-5%

附註: (+) 代表增大; (-) 代表縮小

3 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1 模擬測試, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 30 度下, 水洗 30 分鐘):

客戶要求標準

變褪色	4-5	4 級以上
污染		4 級以上
-棉纖維	4-5	
-聚酯纖維	4-5	

4 耐汗染色堅牢度試驗法 (CNS 1496 L3029-104 年 10 月 19 日):

客戶要求標準

	<u>酸性</u>	<u>鹼性</u>	
變褪色程度	4-5	4-5	4 級以上
附布染污程度			4 級以上
-棉纖維	4	4	
-聚酯纖維	4	4	



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01931569

測試內容：

5 起毯測試 (CNS 8040 L3140-92 年 6 月 10 日, D-1 法, 攪動型試驗機-軟木墊法, 測試 30 分鐘):

級數

4-5

客戶要求標準

4 級以上

備註:測試織物之正面

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人爲唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

