

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509·23590112 傳真：(04)23590837·23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2021/10/18

試驗報告編號：(110) 11010098

報告發行日期：2021/10/22

試驗執行期間：2021/10/19 ~ 2021/10/22

申請者：鴻邦有限公司

地址：新北市三重區仁政街 118 號 3 樓

製造者：裕銘工業社

試驗樣品名稱：男用休閒襪、寬口男用休閒襪

本報告以正本為主，製造者依法研究。

數量(件)：1

頁次/總頁碼：1 / 3

120309936060-A01

試驗項目	結果	方法及條件
樣品敘述：	襪子。	
原料成分試驗	襪口：31.4 支/1 棉紗×3 根， 86.1 丹尼聚酯纖維×1 根。 襪身：31.3 支/1 棉紗×3 根， 86.0 丹尼聚酯纖維×1 根。	CNS 6378 L4100:74 A 級標準 CNS 3678 L4061:85 A 級標準
針數試驗	單針筒 144 針/圈。	放大鏡檢視
染色堅牢度試驗	變褪色：4-5 級	CNS 1494 L3027:88
耐洗	染污： 棉：4-5 級 聚酯纖維：4-5 級	A-2 法, 2 號多種纖維布
耐摩擦	乾式：4-5 級 濕式：3-4 級	CNS 1499 L3032:97 I 型, 圓形摩擦指

報告簽署人

實驗室負責人
胡景灝

2021/10/22

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2021/10/18

試驗報告編號：(110) 11010098

報告發行日期：2021/10/22

試驗執行期間：2021/10/19 ~ 2021/10/22

申請者：鴻邦有限公司

頁次／總頁碼：2 / 3

120309936060-A01

試驗項目	結果	方法及條件
耐汗	酸性 / 鹼性 變褪色：4-5 級 / 4-5 級 染污： 棉：4-5 級 / 4-5 級 聚酯纖維：4-5 級 / 4-5 級	CNS 1496 L3029:104 酸性pH=5.5 鹼性pH=8.0 試樣垂直裝置
耐光	3 級以上	CNS 3846 L3075:97 直射法,B法,第三曝光法
備註：	耐光試驗依據全國公證檢驗股份有限公司 測試報告號碼：TWNT01953689 報告發行日期：2021 年10 月21 日	

~ 以下空白 ~

注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

檢驗認證實驗室 地址：臺中市工業區八路 11 號
電話：(04)23593509・23590112 傳真：(04)23590837・23598903

試驗報告

客戶聯

收件日期：2021/10/18

試驗報告編號：(110) 11010098

報告發行日期：2021/10/22

試驗執行期間：2021/10/19 ~ 2021/10/22

申請者：鴻邦有限公司

頁次／總頁碼：3 / 3

120309936060-A01

樣品照片



注意事項：

1. 本報告未經本中心正式書面許可，不得轉載或以任何方式摘錄複製，全部複製除外。
2. 本報告分離或部份引用無效。
3. 本報告僅對送測樣品負責。
4. 本報告僅供申請者參考，不作任何訴訟使用。